



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÉCNICA

### **ADDITIU TIXOTROPANT**

---

#### **Descripció:**

Els producte a base de Poliuretà, tenen entre les seves avantatges la de ser auto-anivellants, amb el que es facilita enormement l'aplicació sobre suports horitzontals.

Però, sobre suports molt inclinats (terrasses / balcons) o inclús verticals (dipòsits / ciments / parets), es fa necessària l'adopció de mesures que evitin el lliscament del producte en la superfície a tractar, obtinguent un gruix de pel·lícula el més constant possible i que asseguri la qualitat de la membrana o revestiment Poliuretà.

L'additiu Tixotropant, presenta les següents avantatges:

- Possibilitat de barreja directa amb el producte de manera fàcil i ràpida (es tracta d'un producte líquid).
- Permet l'aplicació del producte sobre suports inclinats i inclús verticals aconseguint un gruix de capa suficient.

Evita / frena l'efecte "despenjament" que se sol donar amb els productes auto-anivellants.

#### **Aplicacions i instruccions d'ús:**

El producte es presenta en envàs de 1 Kg., per combinar amb 25 Kg. de membrana de Poliuretà.

Es important agitar bé el producte abans de la seva incorporació a la resina, evitant que s'incorpori de manera poc homogènia o parcial. Després de la seva incorporació, es convenient agitar la barreja dels dos productes durant uns minuts.

Abans de procedir a l'aplicació, es té que deixar reposar el producte (mínim) 5 minuts per que arribi al efecte tixotropant.

#### **Dades tècniques:**

Envàs de 1Kg. (a combinar amb 25 Kg. del Politek)

#### **Precaucions:**

En la seva utilització s'han d'observar les precaucions habituals en productes inflamables. En tot cas, referir-se a les instruccions de la fulla de dades de seguretat que acompanya el producte.