



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### HIPERTEK VA

#### Descripció:

Morter de ciment d'enduriment ultra ràpid exempt de clorurs, per taponament de vies d'aigua.

#### Camps d'aplicació:

Tallar filtracions i taponar vies d'aigua. Reparacions en dipòsits d'aigua, soterranis, forats d'ascensors, etc.

Per les seves altes resistències inicials i finals es ideal per anclatges ràpids i segurs.

#### Propietats:

HIPERTEK V.A. es un producte ja preparat que una vegada amassat amb aigua forma un morter dúctil, fàcilment treballable i de ràpid assecat sense fissuració. Un cop endurit resisteix a la intempèrie i a les gelades. No produeix corrosió en el ferro ni a l'acer.

#### Característiques Tècniques:

Temperatura d'aplicació (suport i material):	Entre +5 °C i +30 °C
Temps de forjat:	Aprox. 30 seg.

#### Instruccions d'ús:

Sanejar mitjançant repicat de la zona a tractar i mullar el suport. Espolvorejar HIPERTEK V.A. sobre l'aigua d' amassat (5 Kg de HIPERTEK V.A. /1 kg d'aigua) i remoure manualment, fins eliminar completament els grumolls. Una cop barrejat, s'ha d'aplicar immediatament. L'aplicació es realitza directament sobre l'entrada d'aigua, mantenint una pressió sobre un punt amb la paleta o la llana. Temps d' aplicació a 20 °C: 45 seg. aprox. Un cop reparada la zona i refredat el morter revestir amb HIPERTEK. Per la seva aplicació amb temperatures inferiors a 5 °C es convenient escalfar l'aigua d' amassat.

Manipular el producte amb guants de cautxú.

#### Precaucions:

Protegir la pell, mucoses i ulls del contacte amb el producte.