



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

IMPERTEK FIBRA

Descripció:

Recobriments acrílic elàstic a l'aigua armat amb fibra de vidre.

Propietats:

Especialment indicat per a la impermeabilització de superfícies exteriors de formigó, prefabricats, rajola, fibrociment, fusta en terrasses, cobertes, balcons, voladissos, etc.
Producte a l'aigua. Impermeable a l'aigua de pluja. Permeable al vapor d'aigua. Fàcil aplicació a corró. Resta flexible a temperatures de -5°C. Armat amb fibres, no precisa vel ni geotèxtil.

Especificacions:

Aspecte:	Setinat
Volum sòlids:	55+/-2%
Rendiment:	1.5 Kg/m ²
Número de capes:	3
Pes específic:	1.215+/-0.020 Quilos/Litre
Assecat al tacte:	3 hores a 20°C y 60% humitat relativa
Estabilitat:	> 10.000 cicles segons norma UNE 48.284
Punt inflamació:	Ininflamable
COV's:	Compleix Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Annexa I subcategoria c) 1.4 g/l màxim a partir 01.01.2010

Aplicacions i instruccions d'ús:

Mètode: Corró, brotxa i raspall. Dilució: 0-5% segons suport o sistema d'aplicació. Dilució i neteja: aigua. Espessor: 800 micres seques. Interval de repintat: mínim: 12 hores a 20 °C. Màxima: no en te. Condicions: Aplicar amb temperatures superiors a +5°C i humitat relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura i de la superfície s'ha de trobar per sobre d'aquest límit. No aplicar si es preveuen pluges, amb humitats elevades o en zones amb previsió de rosada.