



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### IMPERTEK TRANSITABLE

#### Descripció:

Es un recobriments monocomponent a base de resines hidrorepelents.

#### Característiques:

Impermeabilitzant especialment indicat per proporcionar una excel·lent resistència al trànsit de vianants. Totalment impermeable i flexible. Aïlla tèrmicament i evita condensacions.

#### Aplicacions:

Impermeabilització de terrasses i cobertes transitables.

#### Instruccions d'ús:

La superfície a tractar ha d'estar seca i neta de pols, greixos i altres brutícies. Aplicar el producte amb una llana o rastre de goma, en dos capes. També pot aplicar-se amb corró prèviament diluït amb aigua al 10 %, en tres capes. L'interval de repintat serà d'un mínim de 15 hores.

#### Rendiment:

Dependent de l'estat de la superfície a tractar i del grau d'absorció, de 2 a 3 Kg/m<sup>2</sup>.

#### Característiques Tècniques:

Acabat	Mate.
Densitat a 25 °C	1'10 – 1.30 g/cc. A 25°C.
P.H.	8.0 – 9.0 a 25°C.
Assecat	12 – 16 hores a 25 °C.
Viscositat	9000 - 12000 cps. (R6, 60 r.p.m.)