



MATEK SOLUCIONS, SL
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14
Ap. Correus 186
17244 Cassà de la Selva
Telèfon 972464517
www.matek.cat - info@matek.cat

FITXA TÈCNICA

IMPRIMACIÓ EPOXI BASE AIGUA

Descripció:

Las resines EPOXI constitueixen excel·lents adhesius, que els fa ser molt útils com a imprimacions en el revestiment de terres i paviments.

La IMPRIMACIÓ EPOXI, és un producte sense dissolvents, de baixa viscositat, que es presenta en 2 components (resina i enduridor) pre-dosificats, i que en funció de la porositat i absorció del suport es pot diluir incorporant dissolvents, millorant la penetració del producte en el suport i aconseguint millorar encara més l'adherència.

Aplicacions i instruccions d'ús:

El producte es presenta en kits pre-dosificats de 5 i de 20 Kg.

El rati de barreja de enduridor per resina es de 2'04 a 1. (67% enduridor + 33% resina).

Cal abocar el contingut d'un envàs en l'altre, i remoure tots dos components fins la seva homogeneïtzació.

Un cop efectuada la barreja, es desencadena la reacció, generant exotèrmia (augment de la temperatura), i es precís utilitzar el producte en un màxim de 20 minuts. Cal netejar també els utensilis lo abans possible utilitzant dissolvent.

Si es considera oportú i de cara a millorar la penetració en el suport, es pot diluir el producte en la primera mà (o successives) afegint fins a un 50% de dissolvent en el moment de la barreja (2 a 4 litres de dissolvent per 20 Kg. de producte).

En suports molt absorbents, es pot aplicar el producte directament sense diluir.

Aplicar aprox. 300 gr./m² de producte sobre el suport a tractar.

No es recomana aplicar aquest producte sobre superfícies calentes (exposades al sol).

Tems de vida útil de la barreja: màxim 30 minuts.

No es recomana en cap cas procedir a treballar amb aquest producte en obres sense fer assajos previs d'adherència i pelat sobre el suport en qüestió.

El temps d'assecat depèn molt de les condicions de temperatura y atmosfèriques. Normalment, s'ha de calcular aprox. 5 o 6 hores.

Dades tècniques:

Producte no tòxic / no inflamable.

Precaucions:

Els envasos porten les seves corresponents etiquetes de seguretat, on s'han d'observar les indicacions. Utilitzar equips de protecció personal.