



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### PINMURS

#### Descripció:

Recobriments elàstic impermeable per a superfícies en base asfalt i polímers.

#### Camps d'aplicació:

Impermeabilització elàstica de murs soterrats en soterranis, llocs humits, murs pantalla, etc. Protecció elàstica impermeable en reparacions de formigó, fibrociment i teles asfàltiques deteriorades.

#### Propietats:

PINMURS es un recobriments impermeable, fàcil d'aplicar i que es presenta llest per a fer servir. Presenta una superfície flexible e impermeable. Un cop endurit, aquest material no presenta afluència en fred i te bona adherència al suport. La seva elasticitat permanent cobreix capil-lars i fissures de fins 0.2 mm ( capa de 1 mm en sec com a mínim). No es utilitzable per dipòsits d'aigua potable.

#### Instruccions d'ús:

L'aplicació es realitza sobre la superfície que rep l'aigua o la humitat. PINMURS s'aplica amb els útils per pintar, com brotxa, corró, etc. Així mateix, es pot aplicar amb pistola AIR-LESS, diluint-lo prèviament amb un 10% d'aigua. La primera capa actua com imprimació i s'aplica de forma que cobreixi perfectament la superfície.

#### Consum:

Per aplicacions en dos capes, el consum es de 2 a 3 m<sup>2</sup>/Kg., segons l'estat del suport.

#### Característiques tècniques:

Densitat	1.04-1.08 g/cc a 25°C
Viscositat	1.200-1.500 cps (R7, 100 r.p.m.)
Diluent	Aigua
PH	11-12 a 25°C
Elasticitat	150% a 25°C
Resistència tracció	3.3 – 4.3 Kg/cm <sup>2</sup>
Interval de repintat	mínim 3 hores.