



MATEK SOLUCIONS, SL  
Ctra. de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 14  
Ap. Correus 186  
17244 Cassà de la Selva  
Telèfon 972464517  
[www.matek.cat](http://www.matek.cat) - [info@matek.cat](mailto:info@matek.cat)

## FITXA TÈCNICA

### SPORT

#### Descripció:

Pintura acrílica a l'aigua d'acabat mate.

#### Propietats:

Especialment indicat com a pintura protectora i decorativa per a terres i parets exteriors o interiors de formigó en instal·lacions esportives i pistes de tenis.

Fàcil aplicació, impermeable a l'aigua, transpirable, permet la difusió del vapor d'aigua, bona adherència, alta resistència a la intempèrie, rentable, antipols, ràpida posta en servei.

#### Especificacions:

Aspecte:	Mat
Color:	Vermell i verd
Volum sòlids:	40 +/-2%
Rendiment:	4-5 m <sup>2</sup> /kilo
Pes específic:	1.340 +/-0.020 Kg/litre
Assecat al tacte:	1 hora a 20°C i 60% humitat relativa
Rentable:	> 5.000 cicles segons norma UNE 48.284
Punt inflamació:	Ininflamable
COV's:	Compleix Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Annexa I subcategoria i): 1.5 g/l (140 g/l màxim a partir 01.01.2010).

#### Aplicacions i instruccions d'ús:

Mètode:	Brotxa, corró i pistola sense aire "Airless"
Dilució:	0-10% segons suport o sistema d'aplicació.
Diluent i neteja:	Aigua.
Interval de repintat:	Mínim: 8 hores a 20°C Màxim: no en te.

Condicions: Aplicar amb temperatures superiors a +5°C i humitat relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura i de la superfície s'han de trobar per sobre d'aquest límit. No aplicar si es preveuen pluges, amb humitats altes o en zones amb previsió de rosada.

#### Precaucions:

El producte pot aplicar-se sobre una gran varietat de suports. Es recomana per a suports que no siguin de formigó, consultar al Departament Tècnic.

El producte pot aplicar-se sobre suports amb lleugera humitat residual, no aplicar sobre paviments mullats o que tinguin algun defecte en l'aïllament.

No utilitzar aigua salobre, químicament contaminada, tèrbola o excessivament calcària com a diluent ja que podria alterar les propietats del recobriments.

Si es desitja un acabat rugós amb propietats antilliscants, empolverar a la primera capa recent aplicada sílice fina o sílice gruixuda.

Emmagatzemar el producte en llocs frescos i secs. Evitar l'exposició directa de l'envàs al sol.

Producte a l'aigua, no requereix instruccions especials per a la seva aplicació. Els envasos porten les corresponents etiquetes de seguretat, on les indicacions s'han d'observar. A més, s'han de seguir les exigències de la legislació nacional o local.

Presentació: Envasos de 50 Kg.